

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ДЕКОР ПРЕМИУМ»



ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ С СОХРАНЕНИЕМ ПРИРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

РАСХОД: 1 ЛИТР НА 25-50 М² – ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки деревянных полов и мебели.
- Простое применение.
- Изготовлен из натуральных компонентов.
- Подчеркивает структуру древесины.
- Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбрать оптимальный режим шлифования. Шлифовку начинать с применения шлифовальной ленты с крупным зерном (60-80 мкм), затем удалить поднятый ворс мелким зерном (100-120 мкм). При обработке деревянной поверхности цветными бейцами необходимо тщательно провести шлифовку, иначе цвет будет неравномерным. Перед дальнейшей обработкой поверхность тщательно очистить от шлифовальной пыли с помощью веника и пылесоса, затем протереть чистой безворсовой тканью. Не наносить на промерзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

перед применением, а также в процессе работы состав следует тщательно перемешать, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Результат покраски зависит от свойств и обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Прозрачное покрытие (1 слой): наносить необходимо очень тонким

слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной и равномерно растереть полировальной машиной с белым падом или безворсовой тканью. Оставить высыхать на 6-12 часов. Через 6-12 часов для защиты от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма».

Интенсивное окрашивание (2 слоя): наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности. Через 6-12 часов для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма».

Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

до 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

уборку не сильно загрязненных поверхностей следует производить с помощью веника или пылесоса. Для регулярной уборки рекомендуется использовать влажный способ, в этом случае применять специальное средство для ухода за деревянными поверхностями «Эмульсия карнаубского воска». Этот продукт предназначен для сохранения поверхности при влажной уборке.

ТАБЛИЦА 1

Наименование древесины	Предварительная шлифовка	Чистовая шлифовка	Браширование
ХВОЯ	60-80	120	+
ЛИПА	100-120	-	-
ДУБ	60	100	+
ЛИСТВЕННИЦА	60	100	+
БУК	60	100	-
БЕРЕЗА	60-80	100-120	-



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (МАССИВНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА, ОСП-ПЛИТЫ И ПРОБКИ), А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦЫ И МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБЪЁМ БАНОК: 0,25 л, 1 л, 3 л.

СОСТАВ:

натуральные растительные масла (соевое, подсолнечное, льняное), природные воски, железооксидные пигменты, диоксид титана, терпентинное масло.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Нерастворимые вещества: 98 %;
Плотность: 0,8 – 0,95 г/см³;
Запах: легкий (после высыхания отсутствует);
Цвет жидкости: в зависимости от ассортиментной позиции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

хранить в недоступном для детей месте! Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте. Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, сразу после использования необходимо погрузить в ёмкость с водой из-за опасности самовозгорания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

для покраски мебели наносить тонким слоем при помощи ткани или ветоши, достаточно одного слоя.
Для покраски пола не советуем использовать интенсивный белый из-за быстрой маркости и естественного пожелтения древесины. Целесообразнее тонировать пол в прозрачный белый цвет.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в целях сбережения окружающей среды не допускается попадание продукта в канализацию, водоёмы, почву. Сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет с даты изготовления.

РАСХОД:

1 литр на 25-50 м² на однослойное покрытие. Реальный расход зависит от свойств, структуры и обработки древесины.

ТУ 2332-017-27793862-2015

ЦВЕТА:

Прозрачный (1 слой)

Интенсивный (2 слоя)

002 БЕЛЫЙ
007 КОНЬЯК
008 ОРЕХ
009 ПАЛИСАНДР
011 ДУБ
012 ВЕНГЕ
013 ГРАФИТ
027 ЧЁРНЫЙ