

МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ “СИГМА-ЭКСТРА”



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ, ПОЛА,
ПРИХОЖИХ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ**



СВОЙСТВА:

- Низкий расход.
- Изготовлено из натуральных компонентов.
- Создает износостойкое покрытие.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства.
- Не содержит искусственных растворителей.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль. Предварительная шлифовка наждачной бумагой либо шлифовальной машиной с зерном 60-80, затем легкая ручная шлифовка зерном 100-120 для удаления поднятого ворса (для более подробной информации смотрите таблицу 1). При обработке полов цветным масло-воском необходимо особенно тщательно провести шлифовку поверхности, иначе цвет будет неравномерным. Далее основательно очистить поверхность от шлифовальной пыли с помощью веника и пылесоса, затем протереть чистой безворсовой тканью. Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

выполнять покрытие можно двумя способами: холодным или горячим. Первый вариант более простой, во втором значительно выше степень впитываемости. Использовать можно любой

РАСХОД: 1 литр на 11 м² - однослойное покрытие

подходящий способ в зависимости от области применения, микроклиматических условий и собственных предпочтений.

Перед применением состав следует тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Холодный способ: наносить экономно при помощи ветоши методом втирания, либо тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной. Оставить высыхать при помощи вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Экстра»).

Горячий способ: масло-воск разогреть на паровой бане до 80 °C наносить экономно при помощи ветоши методом втирания, соблюдая равномерность толщины. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Экстра»).

Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

до 24 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ТАБЛИЦА 1

Наименование древесины	Предварительная шлифовка	Чистовая шлифовка	Браширование
ХВОЯ	60-80	120	+
ЛИПА	100-120	-	-
ДУБ	60	100	+
ЛИСТВЕННИЦА	60	100	+
БУК	60	100	-
БЕРЕЗА	60-80	100-120	-



ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ (ЛЕСТНИЦ, ПОЛОВ, ПРИХОЖИХ). ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

уборку не сильно загрязненных поверхностей следует производить с помощью веника или пылесоса. Для регулярной уборки рекомендуется использовать влажный способ, в этом случае применять специальное средство для ухода за деревянными поверхностями «Эмульсия карнаубского воска». Этот продукт предназначен для сохранения поверхности при влажной уборке.

СОСТАВ:

натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Массовая доля нелетучих веществ: 98 %;
 Физическое состояние: вязкая жидкость;
 Вязкость: не менее 64 с по ВЗ-4;
 Плотность: 0,8-0,9 г/см³;
 Запах: легкий (после высыхания отсутствует);
 Цвет: в зависимости от ассортиментной позиции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

хранить в недоступном для детей месте! Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте. Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, сразу после использования необходимо погрузить в ёмкость с водой из-за опасности самовозгорания.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в целях сбережения окружающей среды не допускается попадание продукта в канализацию, водоёмы, почву. Сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.

ЦВЕТА:

001 БЕСЦВЕТНЫЙ	006 КЛЁН	011 ДУБ	016 РОЗОВЫЙ	021 ИНЕЙ	026 МОККО
002 БЕЛЫЙ	007 КОНЬЯК	012 ВЕНГЕ	017 ВИШНЯ	022 АРГЕНТУМ	027 ЧЁРНЫЙ
003 БЕЖЕВЫЙ	008 ОРЕХ	013 ГРАФИТ	018 КРАСНЫЙ	023 САПФИР	028 САХАРА
004 САВАННА	009 ПАЛИСАНДР	014 ПЕРСИК	019 ТАЙГА	024 АКВАМАРИН	029 ТОПАЗ
005 ОХРА	010 ШОКОЛАД	015 ТИК	020 КЕДР	025 БИРЮЗА	

ОБЪЕМ БАНОК: 0,25 л, 1 л, 3 л.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором. Условия хранения: в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте.

РАСХОД:

1 литр на 11 м² на однослойное покрытие.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет с даты изготовления.

ТУ 2332-017-27793862-2015